

KAROSÁŘSKÝ ZINKOVÝ SPREJ



Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks
400	0893 109	12

**Čistý zinek 98 – 99%.
Dlouhodobá ochrana před korozí pro veškeré kovové povrchy.**

Poskytuje dobrou katodickou ochranu s dlouhodobým účinkem, před povětrnostními vlivy, speciálně v oblasti karosářství.

Odolný vůči vysokým teplotám až do + 490 °C.

Velice dobrá elektrická vodivost, vhodný zejména pro bodové svařování.

Zpracovatelnost:

- Spolehlivě drží na veškerých kovových podkladech.
- Možno přelakovat bez další úpravy základní barvou.
- Rychleschnoucí; odolný vůči vodě po 15-ti min.

Bez možnosti následného přetmelení (malá přilnavost tmelu)!

HLINÍKOVÝ SPREJ



Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks
400	0893 105	12

99,5% čistý hliník.

Dlouhodobá ochrana a optická úprava ráfků kol, karosérii nákladních automobilů, klimatizační a ventilační techniky, apod.

Dlouhodobá katodická ochrana před vznikem koroze pro všechny kovové povrchy.

Použitelný i na dřevo, plasty, keramiku, sklo, apod.

Vysoce přilnavý.

Rychleschnoucí, úsporný ve spotřebě.

Teplotní odolnost až do + 490 °C.

SVĚTLÝ ZINEK



Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks
400	0893 114	12

Zinková vrstva odolná vůči korozí, v barevném tónu žárového zinkování.

K dodatečným úpravám poškozených míst u žárem zinkovaných dílů, dlouhodobě chrání železné kovy před korozí.

Světlý, kovový barevný tón. Díky vysokému podílu čistého zinkového pigmentu poskytuje dobrou katodickou ochranu před povětrnostními vlivy.

Vysoká odolnost vůči soli a vodě.

Rychleschnoucí, přelakovatelný po cca. 3 – 4 hodinách, zaschlý proti prachu po cca. 10 – 20 minutách.

Velmi dobré vlastnosti pro bodového svařování.

S možností přelakování všemi běžně dostupnými syntetickými laky.