


AQUAFLAT 5/10

TUBO MANDATA ACQUA APPIATTIBILE



APPLICAZIONE

Mandata di acqua e fluidi inerti, appiattibile, per impianti di irrigazione e pompe sommerse, anche per acque industriali e fertilizzanti liquidi naturali

SOTTOSTRATO

Nero, liscio in gomma **SBR**

RINFORZO

Tessuti ad alta tenacità

COPERTURA

Nera, liscia ad impressione tela, in gomma **SBR**, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

-30°C +80°C

ID		OD		WEIGHT	WP		BP		COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	m
40	1 37/64	46	1 13/16	0.55	10	150	30	450	20/40/61
45	1 25/32	51	2	0.58	10	150	30	450	20/40/61
51	2	57	2 1/4	0.69	10	150	30	450	20/40/61
60	2 23/64	67	2 41/64	0.94	10	150	30	450	20/40/61
70	2 3/4	77	3 5/16	1.09	10	150	30	450	20/40/61
76	3	83	3 15/64	1.18	10	150	30	450	20/40/61
80	3 5/32	87	3 27/64	1.24	10	150	30	450	20/40/61
90	3 35/64	97	3 13/16	1.39	10	150	30	450	20/40/61
102	4	109	4 19/64	1.57	10	150	30	450	20/40/61
120	4 23/32	128	5 15/32	2.10	10	150	30	450	20/40/61
152	6	160	6 5/16	2.65	10	150	30	450	20/40/61
203	8	215	8 15/32	5.32	10	150	30	450	20/40
254	10	267	10 33/64	7.18	10	150	30	450	20
305	12	319	12 9/16	9.26	10	150	30	450	20
350	13 25/32	365	14 3/8	10.70	5	75	15	225	20
400	15 3/4	417	16 27/64	13.00	5	75	15	225	12
457	18	476	18 47/64	18.40	5	75	15	225	12
500	19 11/16	524	20 5/8	23.75	5	75	15	225	12
609	24	635	25	31.20	5	75	15	225	12

Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.

IDENTIFICAZIONE

