



Jiné barevné varianty



Provozní teplota: -60°C až +100°C

Bezpečnost: 1,5 : 1

Norma:

Materiál: PA 12 (polyamid 12) - modrá, bílá, černá, červená, zelená nebo žlutá, odolný vůči UV záření

Použití: Doprava minerálních olejů, motorové nafty a vzduchu se stopami nemrznoucích směsí. Polyamidové trubky se používají pro vzduchové brzdy a jako odvodušňovací, hydraulická a palivová potrubí motorových vozidel.

Poznámka: Parametry jsou vztaženy k teplotě 20°C. Vyšší teplota má za následek snížení provozního tlaku. Redukce provozního tlaku dle průměru v procentech : např. 30°C = 87%, 40°C=74%, 50°C=64%, 60°C=57%, 70°C=52%, 80°= 47% a 100°C=40%.

PRŮMĚR vnitřní (mm)	PRŮMĚR vnější (mm)	BARVA (varianty)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
1,7	3	●●○	35	15	50	1,7/003-PV035-03383
2,0	4	●●○●●	44	15	50	002/004-PV044-03383
2,7	4	●●○●●	23	25	50	2,7/004-PV023-03383
3,0	5	●●○●●	34	30	50	003/005-PV034-03383
3,0	6	●●○	44	50	50	003/006-PV044-03383
4,0	6	●●○●●	27	35	50	004/006-PV027-03383
5,0	8	●●○●●	31	45	50	005/008-PV031-03383
6,0	8	●●○●●	19	40	50	006/008-PV019-03383
6,0	10	●●○	33	45	50	006/010-PV033-03383
7,0	10	●●○●●	23	45	50	007/010-PV023-03383
8,0	10	●●○●●	15	60	50	008/010-PV015-03383
9,0	12	●●○●●	19	70	50	009/012-PV019-03383
10,0	12	●●○●●	12	72	50	010/012-PV012-03383
11,0	14	●●○●●	16	95	50	011/014-PV016-03383
12,0	15	●●○	15	100	50	012/015-PV015-03383
12,0	16	●●○	18	150	50	012/016-PV018-03383
14,0	18	●●○	17	190	50	014/018-PV017-03383
18,0	22	●●○	13	200	50	018/022-PV013-03383